TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH

Naturstein, Fassade, Bauteile

TÜVRheinland®
LGA
Genau. Richtig.

Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium D-PL-11117-01-00.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und OHASAS 18001

Prüfzeugnis

BBV 1719056-03
SAP 125115866

Datum: 27.07.2017

Auftraggeber: SECURATEK GmbH & Co. KG
Hüttenweg 1 - 2

35075 Gladenbach

Auftrag: vom 03.03.2017 eingegangen am 03.03.2017

Inhalt des Auftrages: Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaften eines Bodenbelages aus Bodenmatte „S:Tek" – Profil 3 mm , Oberfläche „S:Tek" – Profil 3

Probenmaterial: 1 Bodenbelag 900 mm x 730 mm aus Bodenmatte „S:Tek" – Profil 3 mm

Eingeliefert: am 03.03.2017

Probenahme: keine Angaben

Kennzeichnung -
interne Labornummer 56

Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial

Handelsübliche Bezeichnung: Bodenmatte „S:Tek" – Profil 3 mm

Hersteller SECURATEK Gmbh & Co. KG

Gültigkeitsdauer des Zeugnisses: bis 28.07.2022

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das/die im Prüfbericht genannte(n) Probenmaterial/ Prüfstücke.

Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.
Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH.

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Daten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

TÜV Rheinland
LGA Bautechnik GmbH
Naturstein, Fassade, Bauteile
Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Tel +49 911 655-5524
Fax +49 911 655-5592
Mail: andreas.klarmann@de.tuv.com

Geschäftsführung
Dirk Fenske

Nürnberg HRB 20586
Steuer-Nr. 241/115/90733
Ust-IdNr. DE813835574

Web www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL 11117-01-00

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH

Naturstein, Fassade, Bauteile

TÜVRheinland®
LGA
Genau. Richtig.

Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.

Rutschhemmende Eigenschaften

Die Vorbereitung des Prüfbelages erfolgte durch den Auftraggeber. .

Die Prüfung erfolgte nach DIN 51130: 2014-02 und gemäß ASR-A 1.5 und dem Merkblatt "Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr" GUV-R 181.

Der Verdrängungsraum wurde nicht geprüft

Prüftag: 26.07.2017 (Rutschhemmende Eigenschaften)

Prüf-körper	Oberflächenbearbeitung 1)	mittl. Gesamt-akzeptanz-winkel α_{ges}	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung		Verdrängungsraum	
					cm³/dm²	Bewertungs-gruppe
Nr. 1	„S:Tek“ – Profil 3 mm	20,4	R 11	$19° < \alpha_{ges} \leq 27°$	-	-

1) Angaben des Auftraggebers

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Materialprüfinstitut

Dipl.-Ing. (FH) Deppisch

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH Materialprüfinstitut

Bearbeiter
ak

A. Klarmann, Steintechniker

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.